

OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

COLA VINÍLICA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 05/05//2023 ED 04

DESCRIPCIÓN

Cola Vinílica para todo tipo de revestimientos murales: Velos y tejidos de fibra de vidrio. Adecuada también para papel pintado, revestimientos textiles, corcho, etc. Buen mordiente y tiempo abierto en la aplicación. Gran adherencia del revestimiento al soporte.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación

El soporte debe estar sano, seco, sólido, limpio, liso y absorbente.

Aplicación

Cortar la tela de fibra de vidrio sobre la mesa. Extender la COLA OSAKA sobre el soporte con la ayuda de una brocha o rodillo. Exceder en 10 cm el ancho de la fibra de vidrio para asegurar una correcta aplicación. Colocar la tela de fibra sobre la pared o soporte presionando ligeramente con una espátula para evitar la oclusión de aire, asegurando así una perfecta adherencia.

Tiempo abierto entre 10 y 15 minutos en la aplicación. Tiempo para rectificación entre 5 y 10 minutos. El tiempo de aplicación y el tiempo de rectificación dependerá de la temperatura y humedad ambiental, del soporte y del consumo de la cola.



COLA VINÍLICA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 05/05//2023 ED 04

INFORMACIÓN TÉCNICA

	COLA VINÍLICA
Composición:	Aditivos, cargas y resina vinilica en base agua
^Contenido COV máx.permitido:	Categoría L: 200g/l
^Contenido COV máx.producto:	Categoría L: 0.0 g/l
pH:	6 - 9
Densidad:	1,15 – 1,2 g/cm ³
*Consumo:	180 - 280 g/m ²
*Rendimiento:	3-5 m ² /kg
Viscosidad:	2000 - 3000 mPa·s
Aspecto:	Viscoso
Color:	Blanquecino
Envases:	1Kg, 5Kg, 15Kg
Dilución:	Listo al uso o dilución máximo 20%
Herramientas:	Rodillo, brocha
Limpieza herramientas:	Con agua
**Condiciones de aplicación:	entre 5°C y 35°C
***Tiempo de secado:	Total: 8 horas / Al tacto: 1 hora
****Almacenaje:	entre 5°C y 35°C

* El consumo puede variar en función del soporte como del propio aplicador.

*Rendimiento orientativo: 1 mano/rodillo.

** Tanto temperatura ambiente como paramento.

*** Según condiciones climatológicas.

**** Evitar heladas. Mantener el envase bien cerrado. Los productos se mantienen estables como mínimo un año a partir de la fecha de fabricación, siempre y cuando haya permanecido en perfectas condiciones de almacenamiento, cerrado, con el precinto intacto y entre 5 y 35°C.

OSAKA®

DECORATIVE · SOLUTIONS

COLA VINÍLICA

FICHA TÉCNICA

Fecha de actualización: 05/05//2023 ED 04

^Subcategoría según RD 227/2006 y Directiva 2004/42/CE

*Hay que tener en cuenta que el rendimiento puede variar según el paramento, condiciones de aplicación y/o aplicador. El comprador/aplicador no queda exento de la responsabilidad de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con objeto de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos.

ADVERTENCIAS

De acuerdo con nuestras C. G. V. las informaciones/indicaciones redactadas en nuestras fichas técnicas son conformes nuestro saber técnico y práctico, pero no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto, de lo cual asume toda responsabilidad por su uso.

ARTE OSAKA, S. A. se responsabiliza de la Calidad de sus productos y en ningún caso de su manipulación/aplicación. Las instrucciones, modos de empleo, consejos, videos, etc., que ofrecemos para manipulación/aplicación de nuestros productos son meramente informativos y no deben considerarse método exclusivo de uso.

[Cond. Generales de Venta](#)

La Ficha Técnica actual anula y sustituye cualquier Ficha Técnica anterior.

